



Polycalm

エアゾール密着プライマー

Undercoat Primer for Polyolefin etc.

スプレー缶で手軽に下塗り密着処理



NET300mL 塗料 120mL


■密着適合

- ・PP (ポリプロピレン) . . . ◎
- ・PA6 (6ナイロン) . . . ◎
- ・PE (ポリエチレン) . . . △
- ・PBT (7164G30B) . . . ◎
- ・PPS (A504X90B) . . . ◎
- ・PPS (A490MA50B) . . . ◎
- ・PPS (A575W20B) . . . ◎
- ・SPG (亜鉛鋼板) . . . ◎
- ・アルミ (アルマイト) . . . ◎

※当社の試験結果で、保証値ではありません。


■プラダン (PP) への導電塗装実験

PCS-107AgCu直接塗布




✖塗膜が自然に剥離

PCS-1912PPを塗布してから



乾燥すると乳半色に

PCS-107AgCuを塗布



◎クロスカット評価:1



プラスコート株式会社
Plascoat co.,ltd

〒613-0024 京都府久世郡久御山町森川端 91-1
TEL:075-632-1568 FAX:075-631-4703